



Техническа карта

Пароизолационна мембрана POLYFO UV

Характеристики:

Разгъната ширина на ролката:	6,20 m (-1%/+2%)
Ширина на ролката:	1,55 m (-1%/+2%)
Дължина на ролката:	45 m (-10%/+10%)
Площ на ролката:	275 m ²
Ефективна дебелина:	0,10 mm (-0,2%/+0,2%)
Относително тегло:	92 g/m ² (-0,2%/+0,2%)
Тегло на ролката:	25 kg
Клас на устойчивост на огън:	F (SR EN 13501 – 1 + A1:2010)

Описание

Пароизолационната мембрана LINDAB POLYFO UV е с ниска плътност (LDPE) и е устойчива на UV лъчи.

Употреба

Пароизолационната мембрана LINDAB POLYFO UV намира приложение от вътрешната страна на стените или покрива, за хидроизолация, предимно на индустриални сгради.

Складиране

Преди употреба LINDAB POLYFO UV трябва да се складира в хоризонтално положение, на сухо място, изолирано от прах и пряка слънчева светлина.

Полагане на покриви и стени

Полага се на хоризонтални ленти, успоредни на стрехите, между изолацията и вътрешното покривно или стенно покритие (профилирана ламарина). Припокриването между редовете трябва да бъде минимум 150 mm. За по-добро закрепване се препоръчва подлепване в местата на припокриване с двойно лепяща лента.